


Anti-Acide

DALLE AGRAL



Pour sols industriels fortement sollicités sur le plan mécanique, thermique et chimique.
(Ex : Agroalimentaire et industrie chimique)

BRIQUE PYROFER



Pour revêtement et protection d'installations de traitement aux acides :
(Ex : bain de décapage; stockage industrie chimique et engrais)

	L x l x e (mm)	Quantité / pal	m ² / pal
AGRAL	240 x 115 x 18	1008	30.5
	240 x 115 x 40	504	15.3

Autre format sur demande

	L x l x e (mm)	Quantité / pal	m ² / pal
PYROFER LPG	240 x 115 x 30	324	9.8
	240 x 115 x 40	504	15.3
	240 x 115 x 60	366	11.1
	240 x 115 x 65	300	9.1
	240 x 115 x 100	210	6.4

Autre format sur demande

Fiches techniques

	% SiO ₂	% Al ₂ O ₃	% TiO ₂	% Fe ₂ O ₃	% Na ₂ O +K ₂ O	Densité Apparente (g/cm ³)	Porosité Ouverte (%)	Résistance à l'acide sulfurique (%)	Résistance à la compression (Kg/cm ²)
AGRAL	64.7	27.9	0.6	1	4.6	2.24	1	0.5	2849
PYROFER LPG	70	21	1.6	0.3	3.5	2.17	5	2	>720