

| | | | |
|----------------|------------------------------|---------------------|----------|
| FAUCHON-BAUDOT | Document opérationnel | DO 04 99 053 | A |
| | Fiche technique / Data Sheet | 30/08/17 | éd. |
| | | page 1/ 1 | |

FG3 CP

REFRACTAIRE / REFRACTORY
PRODUIT ARGILEUX CORDIERITIQUE / CORDIERITIC PRODUCT

| CARACTERISTICS | METHOD | UNIT | VALUE |
|--|---------------|-------------------|-------|
| <i>Analyse chimique / Chemical analyse</i> | XRF | | |
| SiO ₂ | | % | 49.3 |
| Al ₂ O ₃ | | % | 40.6 |
| TiO ₂ | | % | 1.5 |
| Fe ₂ O ₃ | | % | 1.7 |
| CaO | | % | 0.6 |
| MgO | | % | 5.7 |
| Na ₂ O+K ₂ O | | % | 0.5 |
| P ₂ O ₅ | | % | <0.1 |
| <i>Physical Characteristics</i> | | | |
| Densité apparente / Bulk density | ISO 5017 | g/cm ³ | 2.0 |
| Porosité ouverte / Open porosity | ISO 5017 | % | 25 |
| Tolérances sur dimensions | SELON PRE R23 | ± % | 1 |
| Dimensional Tolerances | TABLEAU 2.2.3 | ± mm | 2 |

Les valeurs mentionnées sont indicatives. Elles ne constituent pas un engagement de notre part et ne peuvent donner lieu à garantie. Une fiche de spécifications garanties peut être fournie pour chaque produit sur demande.

The properties shown in this table are not guaranteed values. For each product a product information sheet is available on request.