

FAUCHON-BAUDOT	Document opérationnel	DO 04 99 029	B
	Data sheet / Fiche technique	25/10/2004	éd.
		page 1 / 1	

**P 40 CP**

**Refractory / Réfractaire  
Fireclay Product / Produit Argileux  
Plastic Paste Process / Pâte plastique**

CARACTERISTIC	Testing Procedure	UNIT	VALUE
<i>Chemical Analysis (Analyse chimique)</i>	XRF		
SiO <sub>2</sub>		%	53
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		%	42
TiO <sub>2</sub>		%	1.8
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		%	1.6
CaO		%	0.3
MgO		%	0.3
Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O		%	1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>		%	0
<i>Physical Property (Caractéristiques physiques)</i>			
Bulk Density (Densité apparente)	ISO 5017	g/cm <sup>3</sup>	2.10
Open Porosity (Porosité ouverte)	ISO 5017	%	23
Dimensional Tolerances (Tolérances sur dimensions)	SELON PRE R23	%	2
	TABLEAU 2 21	mm	3

Les valeurs mentionnées sont indicatives. Elles ne constituent pas un engagement de notre part et ne peuvent donner lieu à garantie. Une fiche de spécifications garanties peut être fournie pour chaque produit sur demande.

The properties shown in this table are not represent guaranteed values. For each product a current product information sheet is available on request.