	Document opérationnel	DO 04 99 013	С
FAUCHON-BAUDOT	Data sheet / Fiche technique	25/10/2004	éd.
		page 1/ 1	

## S89FG2bis

## Refractory / Réfractaire Cordieritic Fireclay Product / Produits Argileux Cordieritique Plastic Body / Pâte plastique

CARACTERISTIC / CARACTERISTIQUES	Test Procedure / METHODE	UNIT / UNITE	VALUE / VALEUR
Chemical Analysis (Analyse chimique)	XRF		
SiO <sub>2</sub>		%	54,4
$Al_2O_3$		%	33,1
TiO <sub>2</sub>		%	1,4
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		%	1,4
CaO		%	0,5
MgO		%	6,3
Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O		%	0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>		%	0,1
Physical Property (Caractéristiques			
physiques)			
Bulk Density (Densité apparente)	ISO 5017	g/cm3	2,04
Open Porosity (Porosité ouverte)	ISO 5017	%	18,7
Thermal shock resistance	INTERNE	Nb cycles	Par produit, nous
(Résistance au choc thermique air)			consulter
Linear expansion coefficient	CHEVENARD	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	2,5
(Coefficient de dilatation)			
Module de rupture 20°C	AFNOR NF	N.mm <sup>-2</sup>	16
	B49110		
Dimension tolerances (Tolérances sur	SELON PRE	$\pm$ %	2
dimensions)	R23		
	TABLEAU 2 21	± mm	3

Les valeurs mentionnées sont indicatives. Elles ne constituent pas un engagement de notre part et ne peuvent donner lieu à garantie. Une fiche de spécifications garanties peut être fournie pour chaque produit sur demande.

The properties shown in this table are not represent garanteed values. For each product a current product information sheet is available on request.