	Document opérationnel	DO 04 99 050	Α
<b>FAUCHON-BAUDOT</b>	DATA SHEET / Fiche technique	28/01/2016	éd.
		page 1/ 1	

## S89 FG5

## RÉFRACTAIRE / REFRACTORY / PRODUITS ARGILEUX / FIRECLAY PRODUCT / PÂTE PLASTIQUE / PLASTIC BODY /

CARACTERISTIC / CARACTERISTIQUES	Test Procedure / METHODE	UNIT / UNITE	VALUE / VALEUR
Chemical Analysis (Analyse chimique)	XRF		
SiO <sub>2</sub>		%	53.7
$Al_2O_3$		%	34.7
TiO <sub>2</sub>		%	0.9
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		%	1,4
CaO		%	0,5
MgO		%	6,7
Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O		%	1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>		%	0,1
Physical Property (Caractéristiques physiques)			
Bulk Density (Densité apparente)	ISO 5017	g/cm3	2.04
Open Porosity (Porosité ouverte)	ISO 5017	%	18.8
Thermal shock resistance (Résistance au choc thermique air)	INTERNE	Nb cycles	Par produit, nous consulter
Linear expansion coefficient (Coefficient de dilatation)	CHEVENARD	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	2,5
Module de rupture 20°C	AFNOR NF B49110	N.mm <sup>-2</sup>	16
Dimension tolerances (Tolérances sur	INTERNE	0 < D < 100 mm	± 2 mm
dimensions)		D > 100 mm	± 2%

Les valeurs mentionnées sont indicatives. Elles ne constituent pas un engagement de notre part et ne peuvent donner lieu à garantie. Une fiche de spécifications garanties peut être fournie pour chaque produit sur demande.

The properties shown in this table are not represent guaranteed values. For each product a current product information sheet is available on request.